




## BI-Hestral,k-Glas

EN 1863-2

2006



BGT Bischoff Glastechnik AG  
Alexanderstraße 2  
D-75015 Bretten

### Thermisch teilvorgespanntes Kalk-Natron-Glas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten

Feuerwiderstand	NPD	NPD
Brandverhalten	A1	A1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	NPD	NPD
Durchschusshemmung	NPD	NPD
Sprengwirkungshemmung	NPD	NPD
Einbruchhemmung	NPD	NPD
Pendelschlagwiderstand	NPD	NPD
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede	100 K	100 K
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten( Glasstärke)	<b>4</b>	<b>6</b>
Direkte Luftschalldämmung	29 (-2;-3) dB	31 (-2;-3) dB
Thermische Eigenschaften in W/m²K	5,8	5,7
Lichttransmissionsgrad in %	82	81
Lichtreflexionsgrad in %	11	11
Energietransmission in %	71	68
Energier reflexion in %	10	9

NPD = keine Leistung bestimmt